

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

| Nome prodotto | Neodimio Dia25mmXDia5.3mmX5mm/M5 N-pole | | | | | |
|------------------------------|--|----------|----------------|-------------------|-----------|---------|
| Voce | Nome | Simbolo | SI | | CGS | |
| Forma | Diametro | D | 25 | mm | 2.5 | cm |
| | Diametro interno | ID | 5.3 | mm | 0.53 | cm |
| | Sottotitolo | S | 10.7 | mm | 1.07 | cm |
| | Altezza | H | 5 | mm | 0.5 | cm |
| | Vite | M | 5 | mm | 0.5 | cm |
| | Dimensional tolerance +/- | D | 0.1 | mm | 0.01 | cm |
| | | ID | 0.1 | mm | 0.01 | cm |
| | | H | 0.1 | mm | 0.01 | cm |
| Direzione di magnetizzazione | M | Assiale | | | | |
| Trattando la superficie | Ni | 12 | μ m | | | |
| Magnetic | Surface densità di flusso magnetico | B | 221.9 | mT | 2219 | G |
| | Potenza di aspirazione Forza di attrazione | F | 6.58 | kgf | 6584 | gf |
| | Punto di movimento la densità di flusso magnetica | Bd | 434.3 | mT | 4343 | G |
| | Flusso totale | Dia o | 0.0002036 2 | Wb | 20362 | Mx |
| | Modulus di permeance | Pc | 0.6 | Pc | - | |
| | Utilizzare temperatura limite superiore | Tw | 80 | deg C | 176 | deg F |
| | Utilizzare temperatura limite inferiore | Tw | - | deg C | - | deg F |
| Proprietà del materiale | Simbolo materiale | Neodimio | 35 | | | |
| | Insedimento rimanente | Br | 1170-1220 | mT | 11.7-12.2 | kG |
| | Forza coercitiva | Hcb | >868 | kA/m | >10.9 | kOe |
| | Forza coercitiva intrinsec | Hcj | >955 | kA/m | >12 | kOe |
| | Prodotto massimo di energia | BH | 263-287 | kJ/m ³ | 33-36 | MGOe |
| | Coefficiente di temperatura | Br | -0.12 | %/deg C | 31.78 | %/deg F |
| | | Hcj | -0.55 | %/deg C | 31.01 | %/deg F |
| | Limite di temperatura superiore | Tw | <80 | deg C | <176 | deg F |
| | Temperatura di curie | Tc | 310 | deg C | 590 | deg F |
| | Densità | P | 7.5 | kg/m ³ | - | |
| Peso | Net | 0.0175 | kg | 17.5 | g | |
| Osservazioni | REACH RoHS Directive | | | | | |

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.