

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Neodimio 40mmX5mmX5mm					
Voce	Nome	Simbolo	SI		CGS	
Forma	Longitudinale	L	40	mm	4 cm	
	Accanto	W	5	mm	0.5 cm	
	Altezza	H	5	mm	0.5 cm	
	Dimensional tolerance +/-	L		0.1	mm	0.01 cm
		W		0.1	mm	0.01 cm
		H		0.1	mm	0.01 cm
	Direzione di magnetizzazione	M	Assiale			
Trattando la superficie	Ni	12	μ m			
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	B	413.1	mT	4131 G	
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	6.73	kgf	6733 gf	
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	516.5	mT	5165 G	
	Flusso totale	Dia o	0.0001033	Wb	10330 Mx	
	Modulus di permeance	Pc	0.8	Pc	-	
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	85	deg C	185 deg F	
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	-	deg C	- deg F	
Proprietà del materiale	Simbolo materiale	Neodimio	35			
	Insedimento rimanente	Br	1170-1220	mT	11.7-12.2 kG	
	Forza coercitiva	Hcb	>868	kA/m	>10.9 kOe	
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	>955	kA/m	>12 kOe	
	Prodotto massimo di energia	BH	263-287	kJ/m ³	33-36 MGOe	
	Coefficiente di temperatura	Br	-0.12	%/deg C	31.78 %/deg F	
		Hcj	-0.55	%/deg C	31.01 %/deg F	
	Limite di temperatura superiore	Tw	<80	deg C	<176 deg F	
	Temperatura di curie	Tc	310	deg C	590 deg F	
	Densità	P	7.5	kg/m ³	-	
	Peso	Net	0.0075	kg	7.5 g	
Osservazioni	REACH RoHS Directive					

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.