

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

| Nome prodotto | Neodimio 40mmX40mmX10mm | | | | |
|-------------------------|--|----------|----------------|-------------------|---------------|
| Voce | Nome | Simbolo | SI | | CGS |
| Forma | Longitudinale | L | 40 | mm | 4 cm |
| | Accanto | W | 40 | mm | 4 cm |
| | Altezza | H | 10 | mm | 1 cm |
| | Dimensional tolerance +/- | L | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | W | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | H | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | Direzione di magnetizzazione | M | Assiale | | |
| Trattando la superficie | Ni | 12 | μ m | | |
| Magnetic | Surface densità di flusso magnetico | B | 244.7 | mT | 2447 G |
| | Potenza di aspirazione Forza di attrazione | F | 25.7 | kgf | 25782 gf |
| | Punto di movimento la densità di flusso magnetica | Bd | 402 | mT | 4020 G |
| | Flusso totale | Dia o | 0.0006433 1 | Wb | 64331 Mx |
| | Modulus di permeance | Pc | 0.53 | Pc | - |
| | Utilizzare temperatura limite superiore | Tw | 80 | deg C | 176 deg F |
| | Utilizzare temperatura limite inferiore | Tw | - | deg C | - deg F |
| Proprietà del materiale | Simbolo materiale | Neodimio | 35 | | |
| | Insedimento rimanente | Br | 1170-1220 | mT | 11.7-12.2 kG |
| | Forza coercitiva | Hcb | >868 | kA/m | >10.9 kOe |
| | Forza coercitiva intrinsec | Hcj | >955 | kA/m | >12 kOe |
| | Prodotto massimo di energia | BH | 263-287 | kJ/m ³ | 33-36 MGOe |
| | Coefficiente di temperatura | Br | -0.12 | %/deg C | 31.78 %/deg F |
| | | Hcj | -0.55 | %/deg C | 31.01 %/deg F |
| | Limite di temperatura superiore | Tw | <80 | deg C | <176 deg F |
| | Temperatura di curie | Tc | 310 | deg C | 590 deg F |
| | Densità | P | 7.5 | kg/m ³ | - |
| Peso | Net | 0.12 | kg | 120 g | |
| Osservazioni | REACH RoHS Directive | | | | |

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.