

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Colour Magnet Dia38mmXDia20mmX7mm White				
Voce	Nome	Simbolo	SI	CGS	
Forma	Diametro	D	38 mm	3.8	cm
	Diametro interno	ID	20 mm	2	cm
	Altezza	H	7 mm	0.7	cm
	Direzione di magnetizzazione	M	Assiale		
	Trattando la superficie	Nylon	500 μ m		
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	B	116 mT	1160	G
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	- kgf	-	gf
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	113.5 mT	1135	G
	Flusso totale	Dia o	0.0001287 3 Wb	12873	Mx
	Modulus di permeance	Pc	0.43 Pc	-	
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	- deg C	-	deg F
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	- deg C	-	deg F
Proprietà del materiale	Simbolo materiale	Colour Magnet	Y30		
	Insedimento rimanente	Br	380-420 mT	3.8-4.2	kG
	Forza coercitiva	Hcb	160-216 kA/m	2.0-2.7	kOe
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	- kA/m	-	kOe
	Prodotto massimo di energia	BH	26.3-29.5 kJ/m ³	3.3-3.7	MGOe
	Coefficiente di temperatura	Br	-0.18 %/deg C	31.68	%/deg F
		Hcj	- %/deg C	-	%/deg F
	Limite di temperatura superiore	Tw	<200 deg C	<392	deg F
	Temperatura di curie	Tc	460 deg C	860	deg F
	Densità	P	- kg/m ³	-	
Peso	Net	0.0286 kg	28.6	g	
Osservazioni	REACH RoHS Directive				

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.