

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Neodimio 20mmX10mmX3mm/M3 S-pole					
Voce	Nome	Simbolo	SI		CGS	
Forma	Diametro interno	ID	3.2	mm	0.32 cm	
	Sottotitolo	S	6.7	mm	0.67 cm	
	Longitudinale	L	20	mm	2 cm	
	Accanto	W	10	mm	1 cm	
	Altezza	H	3	mm	0.3 cm	
	Vite	M	3	mm	0.3 cm	
	Dimensional tolerance +/-		ID	0.1	mm	0.01 cm
			L	0.1	mm	0.01 cm
			W	0.1	mm	0.01 cm
			H	0.1	mm	0.01 cm
Direzione di magnetizzazione	M	Assiale				
Trattando la superficie	Ni	12	μ m			
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	B	223.5	mT	2235 G	
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	3.15	kgf	3155 gf	
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	353.5	mT	3535 G	
	Flusso totale	Dia o	0.0000707	Wb	7070 Mx	
	Modulus di permeance	Pc	0.44	Pc	-	
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	75	deg C	167 deg F	
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	-	deg C	- deg F	
Proprietà del materiale	Simbolo materiale	Neodimio	35			
	Insedimento rimanente	Br	1170-1220	mT	11.7-12.2 kG	
	Forza coercitiva	Hcb	>868	kA/m	>10.9 kOe	
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	>955	kA/m	>12 kOe	
	Prodotto massimo di energia	BH	263-287	kJ/m ³	33-36 MGOe	
	Coefficiente di temperatura	Br	-0.12	%/deg C	31.78 %/deg F	
		Hcj	-0.55	%/deg C	31.01 %/deg F	
	Limite di temperatura superiore	Tw	<80	deg C	<176 deg F	
	Temperatura di curie	Tc	310	deg C	590 deg F	
	Densità	P	7.5	kg/m ³	-	
Peso	Net	0.0045	kg	4.5 g		
Osservazioni	REACH RoHS Directive					

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.