

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

| Nome prodotto | Base in acciaio Neodimio Dia20mmXDia4.5mmX7mm/M4 Foro cilindrico S-pole | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---------|---------------|
| Voce | Nome | Simbolo | SI | | CGS |
| Forma | Diametro | D | 20 | mm | 2 cm |
| | Diametro | d | 15 | mm | 1.5 cm |
| | Diametro interno | ID | 4.5 | mm | 0.45 cm |
| | Sottotitolo | S | 8 | mm | 0.8 cm |
| | Altezza | H | 7 | mm | 0.7 cm |
| | Altezza | h | 5.3 | mm | 0.53 cm |
| | Spessore | T | 1.5 | mm | 0.15 cm |
| | Vite | M | 4 | mm | 0.4 cm |
| | Dimensional tolerance +/- | D | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | ID | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | H | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | h | 0.05 | mm | 0.005 cm |
| | | T | 0.05 | mm | 0.005 cm |
| Direzione di magnetizzazione | M | Assiale | | | |
| Trattando la superficie | Ni | 12 | μ m | | |
| Magnetic | Surface densità di flusso magnetico | B | - | mT | - G |
| | Potenza di aspirazione Forza di attrazione | F | 7 | kgf | 7000 gf |
| | Punto di movimento la densità di flusso magnetica | Bd | - | mT | - G |
| | Flusso totale | Dia o | - | Wb | - Mx |
| | Modulus di permeance | Pc | - | Pc | - |
| | Utilizzare temperatura limite superiore | Tw | 80 | deg C | 176 deg F |
| | Utilizzare temperatura limite inferiore | Tw | - | deg C | - deg F |
| Proprietà del materiale | Simbolo materiale | Base in acciaio Neodimio Neodimio | 35 | | |
| | Insedimento rimanente | Br | 1170-1220 | mT | 11.7-12.2 kG |
| | Forza coercitiva | Hcb | >868 | kA/m | >10.9 kOe |
| | Forza coercitiva intrinsec | Hcj | >955 | kA/m | >12 kOe |
| | Prodotto massimo di energia | BH | 263-287 | kJ/m3 | 33-36 MGOe |
| | Coefficiente di temperatura | Br | -0.12 | %/deg C | 31.78 %/deg F |
| | | Hcj | -0.55 | %/deg C | 31.01 %/deg F |
| | Limite di temperatura superiore | Tw | <80 | deg C | <176 deg F |
| | Temperatura di curie | Tc | 310 | deg C | 590 deg F |
| | Densità | P | 7.5 | kg/m3 | - |
| Peso | Net | 0.01378 | kg | 13.78 g | |
| Osservazioni | REACH RoHS Directive | | | | |

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.